

KOMO® Attest
1705-2026-05-18

kiwa

Uitgegeven **2026-05-18** Vervangt **1705-2026-02-27**
Geldig tot **2027-01-31** D.d. **2026-02-27**
Pagina **1 van 11**



Combinaties van poederkoolvliegias en cement voor
toepassing als bindmiddel in beton

Bouwstoffen Unie B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit attest is op basis van BRL 1802: 2016-06-24, inclusief wijzigingsblad dd. 2024-01-17, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de in dit attest gespecificeerde betonsamenstelling, waarin een combinatie van cement(en) en poederkoolvliegias als bindmiddel is toegepast, geacht mag worden gelijkwaardig te zijn aan betonsamenstellingen volgens NEN-EN 206 en NEN 8005 voor de in dit attest aangegeven milieuklassen, onder voorwaarde dat de toegepaste grondstoffen en de betonsamenstelling voldoen aan de randvoorwaarden, zoals genoemd in dit attest en de verwerking van de betonspecie plaatsvindt volgens NEN-EN 13670. Daarmee bestaat een gerechtvaardigd vertrouwen dat wat betreft de algemene sterkte van de bouwconstructie voldaan wordt aan NEN-EN 1992-1-1 met toepassing van artikel 2.4 lid 1.b van het Bouwbesluit.
- voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de grondstoffen, noch op de vervaardiging van de betonspecie. In het kader van de certificatie van beton, vervaardigd in betonmortelbedrijven dan wel betonfabrieken, vindt echter wel controle plaats op de vervaardiging van de betonspecie.
- met in achtneming van het bovenstaande beton waarin een combinatie van cement(en) en poederkoolvliegias als bindmiddel is toegepast in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Bouwbesluit.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Dit attest is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit attest geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB RIJSWIJK
Tel. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Attesthouder
Bouwstoffen Unie B.V.
Buskesdries 11
6673 DP Andelst
Tel. +31 85 489 00 40
info@bouwstoffenunie.nl
www.bouwstoffenunie.nl



BOUWBESLUIT

Product is:
eenmalig beoordeeld op
prestatie in de toepassing
Herbeoordeling
minimaal elk jaar

Vulstof / cementbeton

Bouwbesluitgang

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingmethode	prestatie volgens productcertificaat	opmerking i.v.m. toepassing
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Uiterste grenstoestand, berekening volgens NEN-EN 1992-1-1	Beton gelijkwaardig aan 3 van NEN-EN 1992-1-1	Geen

1. PRODUCTSPECIFICATIE

Cement(en):	onder KOMO certificaat, gespecificeerd per geattesteerde samenstelling
Poederkoolvliegias:	onder KOMO certificaat, gespecificeerd per geattesteerde samenstelling
Toeslagmateriaal:	dat voldoet aan NEN-EN 12620 en NEN 5905 met minimaal niveau CE 2+
Aanmaakwater:	dat voldoet aan NEN-EN 1008
Hulpstoffen:	die voldoen aan NEN-EN 934-2 (indien van toepassing) met minimaal niveau CE 2+
Referentiebeton:	dat voldoet aan NEN-EN 206 en NEN 8005

Geattesteerde samenstellingen:

De geattesteerde samenstellingen die per milieuklasse kunnen variëren zijn vanaf pagina 5 in dit attest vermeld.

2. RANDVOORWAARDEN

- Poederkoolvliegias moet per attest afkomstig zijn van één of meerdere poederkoolgestookte ketels of verwerkingsinstallaties van één productielocatie van vliegias die nauwkeurig omschreven zijn. De vliegias en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 2505.
- Cement moet zijn toegelaten volgens 5.2.2 van NEN 8005, dan wel geleverd worden met een KOMO® attest-met-productcertificaat. Het cement en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 2601. De gebruikte cementen moeten nauwkeurig omschreven zijn voor wat betreft productielocatie, soort en sterkteklasse, eventueel aangevuld met een door de producent toegekende codering indien meerdere cementen met dezelfde naam volgens 6 van NEN-EN 197-1 worden geleverd.
- Toeslagmateriaal overwegend kleiner dan 125µm alsmede vulstof en cement, welke niet in dit attest specifiek worden omschreven, zijn niet toegestaan. Vanwege gebleken geschiktheid is het wel toegestaan om kalksteenmeel toe te passen als vulstof met uitzondering van toepassingen in milieuklassen XS2 en XS3. Het kalksteenmeel en de producent moeten aantoonbaar voldoen aan BRL 1804.
- De overige grondstoffen dienen te voldoen aan de daaraan in NEN-EN 206 en NEN 8005 gestelde eisen.
- Betonsamenstellingen moeten met uitzondering van het minimum cementgehalte en de maximum water-cementfactor voldoen aan NEN-EN 206 en NEN 8005. Beton moet een bindmiddelgehalte hebben groter dan of gelijk aan het minimum cement-/bindmiddelgehalte voor de betreffende milieuklasse volgens NEN 8005.
- De water-bindmiddelfactor van de te attesteren combinatie moet kleiner dan of gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005 voor de betreffende milieuklasse.
- Voor combinaties van vulstof(fen) en cement(en) geldt dat maximaal de in het attest genoemde hoeveelheid vulstof(fen) ten opzichte van het cement(en) als bindmiddel mag worden toegepast. Eventueel meer toegevoegde vulstof wordt gezien als vulstof zonder bindmiddelfunctie. Het toevoegen van meer cement is altijd toegestaan.
- Indien in de geattesteerde betonsamenstelling gebruik gemaakt wordt van een luchtbelvormer geldt voor milieuklasse XF2 en XF4 dat het op het attest genoemde minimum luchtgehalte verkregen met de aldaar genoemde luchtbelvormer met niet meer dan 0,5% (V/V) mag worden onderschreden en met niet meer dan 2% (V/V) mag worden overschreden.
- De levering van beton(specie) op basis van het attest dient plaats te vinden onder KOMO® certificaat of gelijkwaardig.

3. PRODUCTIE EN VERWERKING

De productie van betonmortel met de geattesteerde betonsamenstelling en de kwaliteitscontrole daarop dienen aantoonbaar plaats te vinden volgens de bepalingen van BRL 1801 of BRL 1904, terwijl de verwerking moet geschieden volgens NEN-EN 13670.

De productie van elementen van vooraf vervaardigd constructief beton en de kwaliteitscontrole daarop dienen aantoonbaar plaats te vinden volgens de bepalingen van Criteria 73.



Vulstof / cementbeton

4. COMBINEREN VAN 2 GEATTESTEERDE SAMENSTELLINGEN DOOR DE ATTESTGEBRUIKER

Onder het combineren van 2 geattesteerde samenstellingen wordt verstaan het maken van een bindmiddelsamenstelling die overeenkomt met een gekozen mengverhouding van de bindmiddelsamenstellingen van de betreffende geattesteerde samenstellingen.

Indien een attestgebruiker 2 vigerende geattesteerde samenstellingen gecombineerd wil toepassen, is dit uitsluitend toegestaan:

- in milieuklassen XC, XF1, XF3, XA(o) en;
- voor vigerende geattesteerde samenstellingen gebaseerd op dezelfde vulstof(fen), allen van hetzelfde type en dezelfde productielocatie en;
- voor geattesteerde samenstellingen van dezelfde attesthouder.

Combinatie van 2 geattesteerde samenstellingen in andere, dan hierboven genoemde, milieuklasse(n) is toegestaan voor combinaties gebaseerd op CEM I dan wel CEM III, beide van de in de geattesteerde samenstellingen genoemde productielocatie(s), indien de betreffende milieuklasse in beide geattesteerde samenstellingen zijn vermeld. Ook de betreffende vulstof(fen) dienen van dezelfde productielocatie afkomstig te zijn.

5. TOEGESTANE AANPASSING VAN EEN GEATTESTEERDE BETONSAMENSTELLING

Afhankelijk van omstandigheden mag de geattesteerde betonsamenstelling binnen bandbreedte (zie randvoorwaarden) worden aangepast. De toegestane aanpassingen zijn in de onderstaande tabel uitgewerkt.

Onder de tabel is de betekenis van de verschillende letters aangegeven.

Overzicht per milieuklasse van binnen de geattesteerde samenstelling toegestane aanpassingen van het vulstofgehalte ten opzichte van het totale bindmiddelgehalte

Milieuklasse	2 componenten	3 componenten	
	C+V	C+V+S	C+V+L
- XC - XF1/XF3 - XA (o)	-V (+C)	-V (+C en/of +S) -S (+C)	-V (+C) -L (+C en/of +V)
- XD - XS	-C (+V) ^{a)}	-V (+S) ^{b)} -C (+S)	-L (+C en/of +V)
- XF2/XF4	-V (+C)	-V (+C) -S (+C)	-V (+C) -L (+C en/of +V)
- XA (s)	-C (+V) ^{a)}	-V (+S) ^{b)} -C (+S)	-L (+V)

De codering bestaat uit twee delen:

- het eerste deel geeft aan welke component zou kunnen worden verminderd (door een “minteken” gevolgd door een letter die de betreffende component aangeeft
- het tweede deel, dat tussen haakjes is geplaatst, geeft aan door welke component(en) de in het eerste deel genoemde component mag worden vervangen (door een “plusteken” gevolgd door een letter die de betreffende component(en) aangeeft/geven).

C = cement, dan wel combinatie van meerdere cementen, zoals in het attest is opgenomen. Indien vulstof(fen) worden vervangen door een combinatie van cementen mag de onderlinge verhouding van de cementen, zoals vastgelegd in het attest, niet wijzigen met uitzondering in de milieuklasse(n) XC, XF1, XF3 en XA (o).

S = slak

V = poederkoolvliegias

L = poederkoolvliegias

o = aantasting anders dan door sulfaten

s = aantasting door sulfaten

^{a)} = wijziging toegestaan mits aan de eisen van druksterkte en duurzaamheid wordt voldaan

^{b)} -S (+V) = is niet toegestaan, vanwege het risico op verminderde weerstand tegen chloride-indringing en sulfaataantasting



Vulstof / cementbeton

6. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Het attest is van toepassing indien de grondstoffen voldoen aan de eisen zoals vermeld in 1. Productspecificatie.

Het attest geldt voor:

- de onderzochte bindmiddelsamenstelling(en) voor de betreffende milieuklasse waarvoor het onderzoek heeft plaatsgevonden met inachtneming van de toegestane afwijkingen in de samenstelling in overeenstemming met de tabel op dit attest;
- dezelfde mengselsamenstelling(en) vervaardigd met dezelfde <type vulstof(fen)> en met cement(en) van dezelfde soort en van dezelfde productielocatie, met een gelijke of hogere sterkteklasse(n);
- samenstellingen met een water-bindmiddelfactor voor de betreffende milieuklasse, rekening houdend met de wijze waarop het attesteringsonderzoek is uitgevoerd in XF.

Toelichting

Indien het attesteringsonderzoek heeft plaatsgevonden met gebruik van een luchtbelvormer, zal in de geattesteerde betonsamenstelling tevens een luchtbelvormer moeten worden toegepast, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de maximale water-bindmiddelfactor.

Verordening bouwproducten

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-00225

Producten: cement: CEM I 52,5 N Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	40	60		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-00825

Producten: cement: CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		25	75		-	-
XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-
XF2, XF4	0,45	25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-25-03525

Producten: cement: CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-03625

Producten: cement: CEM I 52,5 R HeidelbergCement werk Milke, Geseke (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		40	60		-	-
XC4, XF3		40	60		-	-
XA2, XA3		40	60		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	40	60		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-03725

Producten: cement: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Werk Geseke, Geseke (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		33	67		-	-
XC4, XF3		33	67		-	-
XA2, XA3		33	67		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	33	67		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-04425

Producten: cement: CEM I 52,5 N Heidelberg Cement, IJmuiden
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-04625

Producten: cement: CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-06125

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Holcim WestZement, Schwelgern (D)
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	35	35	-	-
XC4, XF3		30	35	35	-	-
XA2, XA3		30	35	35	-	-
XD1, XD2, XD3		30	35	35	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-07425

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement werk Milke, Geseke (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		33	33	34	-	-
XC4, XF3		33	33	34	-	-
XA2, XA3		33	33	34	-	-
XD1, XD2, XD3		33	33	34	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-08625

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Holcim WestZement, Schwelgern (D)
2: CEM I 52,5 R Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	maximum	minimum	minimum	Dmax	lucht
	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	36	34	-	-
XC4, XF3		30	36	34	-	-
XA2, XA3		30	36	34	-	-
XD1, XD2, XD3		30	36	34	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-09125

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Dyckerhoff, Neuss (D)
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	maximum	minimum	minimum	Dmax	lucht
	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	37	33	-	-
XC4, XF3		30	37	33	-	-
XA2, XA3		30	37	33	-	-
XD1, XD2, XD3		30	37	33	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-11925

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Dyckerhoff, Neuss (D)
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	maximum	minimum	minimum	Dmax	lucht
	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	37	33	-	-
XC4, XF3		30	37	33	-	-
XA2, XA3		30	37	33	-	-
XD1, XD2, XD3		30	37	33	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-12025

Producten: cement: CEM I 52,5 R Holcim, Obourg (B)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-12125

Producten: cement: CEM I 52,5 R Schwenk Zement, Karlstadt (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		32	68		-	-
XC4, XF3		32	68		-	-
XA2, XA3		32	68		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	32	68		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-12525

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Spenner Zement, Duisburg (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		24	76		-	-
XC3, XC4, XF3		24	76		-	-
XA2, XA3		24	76		-	-
XD1, XD2, XD3		24	76		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-12625

Producten: cement: CEM II/A-S 52,5 R Holcim WestZement, Beckum (D)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		30	70		-	-
XC3, XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-13525

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Heidelberg, IJmuiden / Rotterdam
2: CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		25	32	43	-	-
XC4, XF3		25	32	43	-	-
XA2, XA3		25	32	43	-	-
XD1, XD2, XD3		25	32	43	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-13725

Producten: cement: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1	0,50	25	75		-	-
XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3	0,50	40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2(s)** of **XA3(s)** is van toepassing indien sprake is van sulfaataantasting.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-14025

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Heidelberg, IJmuiden / Rotterdam
2: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind- middelfactor	poederkoolvliegias- gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		25	32	43	-	-
XC4, XF3		25	32	43	-	-
XA2, XA3		25	32	43	-	-
XD1, XD2, XD3		25	32	43	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-14425

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Holcim WestZement, Schwelgern (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind- middelfactor	poederkoolvliegias- gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-14525

Producten: cement: CEM I 52,5 N VVM, Antwerpen (B)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind- middelfactor	poederkoolvliegias- gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-14725

Producten: cement: CEM I 52,5 N VVM, Rieme (B)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-15125

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Cemminerals, Ertvelde (B)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-25-15225

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk
2: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	30	40	-	-
XC4, XF3		30	30	40	-	-
XA2, XA3		30	30	40	-	-
XD1, XD2, XD3		30	30	40	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-15425

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Heidelberg, IJmuiden / Rotterdam
2: CEM I 52,5 N Heidelberg Cement, IJmuiden
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		25	32	43	-	-
XC4, XF3		25	32	43	-	-
XA2, XA3		25	32	43	-	-
XD1, XD2, XD3		25	32	43	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-15525

Producten: cement: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	70		-	-
XC4, XF3		30	70		-	-
XA2, XA3		30	70		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	30	70		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-16425

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk
2: CEM I 52,5 R Schwenk Zement, Karlstadt (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		27	30	43	-	-
XC4, XF3		27	30	43	-	-
XA2, XA3		27	30	43	-	-
XD1, XD2, XD3		27	30	43	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-16525

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Holcim WestZement, Schwelgern (D)
2: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	maximum	minimum	minimum	Dmax	lucht
	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	33	37	-	-
XC4, XF3		30	33	37	-	-
XA2, XA3		30	33	37	-	-
XD1, XD2, XD3		30	33	37	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-16825

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk
2: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	maximum	minimum	minimum	Dmax	lucht
	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	33	37	-	-
XC4, XF3		30	33	37	-	-
XA2, XA3		30	33	37	-	-
XD1, XD2, XD3		30	33	37	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-16925

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N VVM, Rieme (B)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾	maximum	minimum	minimum	Dmax	lucht
	[-]	[% m/m]	[% m/m]	[% m/m]	[mm]	[% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17025

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Phoenix, Beckum (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17125

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Holcim, Obourg (B)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-26-17225

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Thomas Zement GmbH & Co. KG, Erwitte (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17325

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Spenner Zement, Duisburg (D)
2: CEM I 52,5 R Spenner Zement, Erwitte (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	35	35	-	-
XC4, XF3		30	35	35	-	-
XA2, XA3		30	35	35	-	-
XD1, XD2, XD3		30	35	35	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17425

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Cemminerals, Ertvelde (B)
2: CEM I 52,5 R Heidelberg Cement, Rotterdam
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	35	35	-	-
XC4, XF3		30	35	35	-	-
XA2, XA3		30	35	35	-	-
XD1, XD2, XD3		30	35	35	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17525

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Dyckerhoff, Lengerich (D)
poederkoolvliegias: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegias-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.



Vulstof / cementbeton

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17625

Producten: cement: CEM III/A 42,5 N Dyckerhoff, Neuss (D)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XF1, XA1		25	75		-	-
XC3, XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-24-17725

Producten: cement: 1: CEM III/B 42,5 N LH/SR Holcim WestZement, Schwelgern (D)
2: CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		30	30	40	-	-
XC4, XF3		30	30	40	-	-
XA2, XA3		30	30	40	-	-
XD1, XD2, XD3		30	30	40	-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

Geattesteerde samenstelling: 1705-25-17925

Producten: cement: CEM I 52,5 R Heidelberg Materials Benelux, Gent (B)
poederkoolvliegas: RWE Eemshaven

Milieuklasse	water-bind-middelfactor	poederkoolvliegas-gehalte	cement 1 gehalte	cement 2 gehalte	minimum luchtgehalte	
	Maximum ¹⁾ [-]	maximum [% m/m]	minimum [% m/m]	minimum [% m/m]	Dmax [mm]	lucht [% V/V]
X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XA1		25	75		-	-
XC4, XF3		25	75		-	-
XA2, XA3		25	75		-	-
XD1, XD2, XD3		40	60		-	-
XF2, XF4	0,45	25	75		-	-

¹⁾ Indien geen waarde is ingevuld, geldt de maximum water-bindmiddelfactor volgens NEN 8005.

Milieuklasse **XA2** of **XA3** geldt alleen indien de eis voor een hoge bestandheid tegen sulfaten in bodem en/of grondwater niet van toepassing is.

